



FIMI S.p.A.
 26010 IZANO (CR)
 Via delle Industrie, 6
 Tel. 0373 780 193
 Fax 0373 244 184
 P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

SCHEMA TECNICA

Art. 04001, 04002, 04003, 04004

NASTRO ADESIVO DIELETTICO NERO

DESCRIZIONE

Nastro adesivo dielettrico autoestinguente con supporto in film PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Valore nominale	Metodo di test
Spessore nominale	mm 0,17	CEI 15-15
Carico di rottura	Kg/cm 3.5	CEI 15-15
Allungamento	180 %	CEI 15-15
Adesione alla lastra	g/cm 100	CEI 15-15
Adesione al dorso	g/cm 100	CEI 15-15
Rigidità dielettrica	kV/mm 40	CEI EN 60454
Infiammabilità	Autoestinguente	CEI EN 60454

RACCOMANDAZIONI PER LO STOCCAGGIO E L'USO

I rotoli devono essere conservati piatti sul loro lato di taglio, nella loro confezione originale. Il prodotto deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta ed esalazioni da solvente.

La temperatura di immagazzinamento deve essere tra i +10°C e i +25°C. Il prodotto deve essere usato entro 24 mesi dal ricevimento.

Il nastro dovrebbe essere applicato con sufficiente tensione per assicurare un ottimo fissaggio, con un minimo di due giri e una sovrapposizione del 50%. Il giro finale dovrebbe essere avvolto con una tensione minore per prevenire l'effetto "flagging"

Data di compilazione: gennaio 2018